



Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín, Česká republika
tel.: +420 – 321 741 546-7, fax: +420 – 321 721 578
e-mail: odbyt@lucebni.cz, <http://www.lucebni.cz>



LUKOPREN S 8280

Silikonový jednosložkový neutrální tmel

Silikonový jednosložkový neutrální tmel ve formě nestékavé pasty. Po vytlačení z obalu vulkanizuje za běžné teploty a přístupu vzdušné vlhkosti na pevnou silikonovou pryž.

Vulkanizace probíhá od povrchu do hmoty a její rychlost je závislá na relativní vlhkosti vzduchu (1-složkový kondenzační RTV systém).

Certifikát pro styk s potravinami a pokrmý.

Vlastnosti vulkanizátu

- pevnost a pružnost
- tepelná odolnost v širokém rozmezí teplot
- výborné elektroizolační vlastnosti
- odolnost vůči trvalému působení vody
- odolnost vůči povětrnostním vlivům (UV záření, ozón, oxidační působení kyslíku)
- chemické odolnosti (slabé až středně silné kyseliny, zásady a sole)
- paropropustnost
- nelze přetírat nátěrovými hmotami

Použití

strojírenství	pružná těsnění průchodů v chladících skříních, těsnění v chladící technice, těsnění ve výrobě horkovzdušných sušáren a udíren, těsnění spojů a švů při výrobě kontejnerů, strojů, klimatizačních jednotek, ochrana šroubových spojů proti vnikání vody, těsnění v tvarovaných rámových profilech
elektrotechnika	těsnění elektrospotřebičů, kabelových koncovek, rozvodných skříní, elektroinstalace, světel a částí motorů
stavebnictví	zasklívání oken do hliníkových a ocelových rámců, výkladních skříní, těsnění střešních konstrukcí při klempířských a pokrývačských pracích

novinka

odstín

NEREZ



Základní parametry

Barva	metalický odstín (nerez) č. 36
vzhled	nestékavá pasta
Vulkanizační systém	neutrální, oximový
Hustota (kg/m ³)	1030
Provulkanizace 1/3/7d (mm)	3,7/6,5/10,0
Vulkanizace povrch. vrstvičky (min)	cca 30
Tvrдость (°ShA)	15
Tahová pevnost (N/mm ²)	1,4
Tažnost (%)	500
Teplotná odolnost (°C)	-50/+200
Pracovní teplota (°C)	+5 až +30

parametry proměřeny po 7 dnech vulkanizace při 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%

Ochrana zdraví, likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků

Při práci se řiďte pokyny uvedenými na etiketě a v bezpečnostním listu. Obal a z vulkanizované zbytky lze likvidovat společně s komunálním odpadem.

Balení a skladování

Kartuše **310 ml**, na objednávku zákazníka konzervy 10 l a sudy 200 l. Možnost balení do kartuší bez potisku nebo do vlastních obalů zákazníka. Skladovatelnost je 24 měsíců při teplotách do + 30°C.